

Rimurkoll Quarzoflex M10

Adesivo cementizio deformabile ad alte prestazioni del tipo C2TE per la posa di mosaici ceramico, vetroso, gres porcellanato, pietra naturale e marmo purché di ridotte dimensioni. Composto costituito da cemento Portland, sabbie silicee e carbonatiche selezionate, resine polimeriche flessibili e additivi speciali. risulta idoneo anche per la posa di piastrelle in sovrapposizione e per la posa di rivestimenti su pavimenti radianti.

Preparazione e posa in opera

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti e asciutti. In caso di sovrapposizione su pavimenti in ceramica già esistenti pulire la superficie e irruvidirla mediante abrasione meccanica. Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa sette litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per cinque minuti, quindi agitare nuovamente, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della spatola. Questa operazione consente di livellare il sottofondo, inglobare la polvere eventualmente presente e uniformare gli assorbimenti per sfruttare al massimo il tempo aperto e di registrazione. Verificare durante la posa che sulla superficie dell'adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in tal caso ripassare la spatola dentata con adesivo fresco. Per la posa all'esterno, in ambienti soggetti a forte traffico e su pavimenti riscaldanti, è necessario utilizzare la tecnica della doppia spalmatura.

SCHEMA

Colore	Grigio
Acqua d'impasto	25% circa
Consumo	5 kg/m ² per mm di spessore
Diametro max dell'agregato	< 1,5 mm
Pedonabilità	24 ore
Reazione al fuoco	Classe A1
Classe	UNI EN 998-1 Malta per scopi generali (GP)



Spatola dentata

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Proteggere dall'irraggiamento solare il prodotto nelle successive 24 ore dall'applicazione. Utilizzare esclusivamente su calcestruzzo fresco come indicato nella procedura. I valori di resistenza alla compressione sono relativi al tipo di calcestruzzo e spessore utilizzato.

Imballo

Sacco di carta da 25kg su bancale da 1600kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

Voce di capitolato

I pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere, flessibile e ad alte prestazioni, tipo RIMURKOLL QUARZOFLEX M10, della Rim srl, a base di cemento, sabbie silicee e carbonatiche, resine polimeriche e additivi vari. Le superfici di posa devono essere solide, prive di polvere e sostanze oleose. Per la stesura dovrà essere utilizzata una spatola dentata adeguata al formato degli elementi da incollare. Dovranno essere rispettati i giunti elastici di frazionamento di superficie continua. Per elementi di grosso formato e per la posa all'esterno, dovrà essere eseguita la tecnica della doppia spalmatura.

