

RIMURKOLL QUARZOFLEX M10

Descrizione

Adesivo cementizio deformabile ad alte prestazioni del tipo C2TE per la posa di mosaici ceramico, vetroso, gres porcellanato, pietra naturale e marmo purché di ridotte dimensioni.

Composto costituito da cemento Portland, sabbie silicee e carbonatiche selezionate, resine polimeriche flessibili e additivi speciali. risulta idoneo anche per la posa di piastrelle in sovrapposizione e per la posa di rivestimenti su pavimenti radianti..



Preparazione e posa in opera

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti e asciutti. In caso di sovrapposizione su pavimenti in ceramica già esistenti pulire la superficie e irruvidirla mediante abrasione meccanica.

Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa sette litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per cinque minuti, quindi agitare nuovamente, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della spatola, Questa operazione consente di livellare il sottofondo, inglobare la polvere eventualmente presente e uniformare gli assorbimenti per sfruttare al massimo il tempo aperto e di registrazione. Verificare durante la posa che sulla superficie dell'adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in tal caso ripassare la spatola dentata con adesivo fresco. Per la posa all'esterno, in ambienti soggetti a forte traffico e su pavimenti riscaldanti, è necessario utilizzare la tecnica della doppia spalmatura.

RIMURKOLL QUARZOFLEX M10

Dati tecnici

Colore	Bianco
Acqua d'impasto	26 % circa
Consumo	2/4 kg/m ² in funzione dei formati
Tempo aperto	30 minuti
Adesione su calcestruzzo a 28gg	> 2,2 N/mm ²
Adesione dopo azione calore	> 2 N/mm ²
Adesione dopo immersione in acqua	> 1 N/mm ²
Adesione dopo ciclo gelo-disgelo	> 1 N/mm ²
Granulometria	< 0,6 mm
Reazione al fuoco	Classe A1
Classe	UNI EN 12004 classe C2TE S1

Avvertenze

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non superare lo spessore di 5 mm. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Proteggere dall'irraggiamento solare il prodotto nelle successive 24 ore dall'applicazione. Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine. I rivestimenti potranno essere applicati dopo che il massetto avrà completato la stagionatura (variabile in funzione degli spessori, dei supporti e delle condizioni climatiche). Prima della posa di parquet è necessario misurare e verificare l'umidità residua contenuta nel prodotto.

Imballo

Sacco di carta da 25 kg su bancale da 1600 kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore per un periodo non superiore a tre mesi.

Voce di capitolato

I pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere, ad alte prestazioni, tipo Rim Quarzoflex M10 mosaic, così come per la posa di mosaici ceramico, vetroso, gres porcellanato, pietra naturale e marmo purché di ridotte dimensioni. Per la posa all'esterno e su pavimentazione radiante dovrà essere eseguita la tecnica della doppia spalmatura.