

ACRYQUARTZ

Descrizione

Pittura al quarzo di alta qualità per esterni, a base di copolimeri acrilici in dispersione, carbonati selezionati, quarzi super ventilati e pigmenti coloranti stabili alla luce. ACRYQUARTZ garantisce un'ottima adesione al supporto, un'elevata resistenza agli agenti atmosferici e una buona resistenza ai lavaggi.

Campi d'impiego

- Intonaci a base di cemento.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.
- Vecchie pitture previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.

Preparazione e posa in opera

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. Prima dell'applicazione i supporti devono essere trattati con una mano di FISSACRIL o FONDOCRIL EXTERIOR. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego.

1) Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura.

Su nuove superfici è obbligatorio trattare preventivamente la parte interessata con primer adeguato FONDOCRIL EXTERIOR.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest'ultimo non risultasse abbastanza efficace è consigliato eliminare la parte che presenta muffe, di seguito uniformare la parete e procedere con l'applicazione del primer FONDOCRIL EXTERIOR.

2) Preparazione del prodotto

Il prodotto necessita di una diluizione in percentuale. E' consigliabile miscelare il prodotto prima dell'applicazione con adeguato mescolatore per uniformare l'impasto.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

ACRYQUARTZ

3) Applicazione

Applicare ACRYQUARTZ a mano mediante rullo, pennello o utilizzare l'apposita macchina airless. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria. La posa del rivestimento non applicato in un unico ciclo di lavorazione potrebbe facilmente compromettere l'effetto finale desiderato con disomogeneità del disegno finale o alterazioni cromatiche.

Dati tecnici

Aspetto	Liquido denso
Colore	Bianco e colori di cartella
Consumo per singola mano	0,200 kg/m ²
Resa per fusto da 20 kg	Ca. 50 m ²
Granulometria	<150 micron
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C e 70% U.R.
Acqua d'impasto	15-20%
Tempo di essiccazione	3-4 ore ca. a +20°C al tatto 24/48 ca. a +20° completa
Presa di sporco	Molto bassa
Idrorepellenza	Alta
Ph	9
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (CatA/c)	<30g/L di COV
Classe	UNI EN 15824

Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a 10°C e inferiori a 30°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. E' consigliabile ritirare il prodotto in un'unica fornitura in quanto piccole variazioni sulle materie prime impiegate possono causare alterazioni di tinta. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

ACRYQUARTZ

Imballo

Fusti da 5 kg.

Fusti da 25 kg.

Pallet da 825 kg.

Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

Voce di capitolato

Decorazione e protezione di superfici esterne con pittura al quarzo tipo ACRYQUARTZ della Rim S.r.l. costituita da resine acriliche, cariche selezionate, pigmenti stabili ai raggi UV e additivi vari. La pittura dovrà essere applicata in due mani con pennello o rullo con un consumo di circa 200 kg/mq per singola mano.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.