

## FONDOCRIL EXTERIOR

### Descrizione

Fondo preparatorio bianco o colorato a base copolimeri acrilici in dispersione acquosa, cariche di quarzo selezionate, pigmenti e additivi specifici, idoneo a uniformare gli assorbimenti e favorire l'aggrappo e adesione dei successivi rivestimenti di tipo acrilici all'esterno.

### Campi d'impiego

- Intonaci a base di cemento.
- Intonaci o rasature base calce e cemento.
- Calcestruzzo.
- Pannelli prefabbricati.
- Vecchie pitture previa applicazione di relativi aggrappanti o consolidanti.

### Preparazione e posa in opera

#### 1) Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti, omogenei, asciutti, privi di sostanze oleose o quant'altro possa pregiudicare l'adesione. In caso di vecchie superfici è necessario rimuovere le parti soggette a rigonfiamenti o sfarinatura. Mescolare bene il prodotto prima del suo impiego.

Su supporti che presentano muffe o efflorescenze è obbligatorio trattare la parte interessata con il prodotto PULIMUFFA. Se quest'ultimo non risultasse abbastanza efficace è consigliato eliminare la parte che presenta muffe, di seguito uniformare la parete e procedere con l'applicazione di FONDOCRIL EXTERIOR.

#### 2) Preparazione del prodotto

Il prodotto necessita di una diluizione in percentuale. E' consigliabile miscelare il prodotto prima dell'applicazione con adeguato miscelatore.

#### 3) Applicazione

Applicare FISSACRIL a mano, mediante rullo, pennello. Durante la posa in opera del prodotto è importante assicurarsi che la parte interessata all'applicazione non sia esposta ai raggi diretti del sole, a venti o a eccessiva umidità dell'aria.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

## FONDOCRIL EXTERIOR

### Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Bianco o colori cartella
Consumo per singola mano	0,250 kg /m <sup>2</sup>
Resa per fusto da 20 kg	Ca. 80 m <sup>2</sup>
Peso specifico	1,1 kg /dm <sup>3</sup>
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C e 70% U.R.
Diluizione in Acqua	Dal 20 -35%
Temperatura minima di filmazione	+5°C
Tempo di essiccazione	3-4 ore ca.a + 20°C al tatto 24/48 ca.a + 20° completa
Idrorepellenza	Alta
PH	8
COV Direttiva 2004/42/CE per rivestimento per pareti esterne (CatA/c)	<30g/L di COV
Classe	UNI EN 15824

### Avvertenze

Si raccomanda l'impiego a temperature superiori a +5°C e inferiori a +35°C. Non applicare in presenza di forte vento, pioggia, gelo o sole battente. Evitare l'applicazione in tempi e condizioni diverse. Prima dell'applicazione verificare che i supporti siano perfettamente stagionati. Proteggere il prodotto dalla pioggia e dal gelo per almeno 72 ore dall'applicazione. La pioggia e l'elevata umidità nei periodi di maturazione possono favorire la comparsa di chiazze che si accentuano nelle tinte forti. Non applicare su supporti a base gesso. Proteggere infissi e ringhiere prima dell'applicazione. Per la pulizia degli attrezzi utilizzare solo acqua. Evitare di utilizzare il prodotto per il trattamento di superfici a contatto con acqua stagnante.

### Imballo

Fusti da 20 Kg.

Pedane da 660 Kg.

### Stoccaggio

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 12 mesi.

### Voce di capitolato

Preparazione delle superfici esterne con fondo fissativo a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa tipo Rim S.r.l. FONDOCRIL XTERIOR, cariche di quarzo selezionate, pigmenti e additivi specifici. Il prodotto dovrà essere applicato a pennello o rullo in una o più mani.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.