

## RIMURKOLL 900

### Descrizione

Adesivo cementizio costituito da cemento Portland, sabbie silicee e carbonatiche selezionate e additivi vari. Risulta idoneo per la posa (all'interno) di piastrelle assorbenti (monocottura, bicottura, ecc.) di piccolo e medio formato. Sono supporti idonei gli intonaci cementizi, le malte bastarde e i massetti cementizi.

### Preparazione e posa in opera

I sottofondi devono essere stagionati, solidi, puliti e asciutti. Versare il contenuto del sacco in un contenitore con circa sette litri di acqua pulita e miscelare con trapano a basso numero di giri. Lasciare riposare per cinque minuti, quindi riagitare fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Applicare il collante con la spatola dentata nello spessore idoneo al formato delle piastrelle, avendo cura di pressarlo inizialmente al supporto con la parte liscia della spatola. Questa operazione consente di livellare il sottofondo, inglobare la polvere eventualmente presente e uniformare gli assorbimenti per sfruttare al massimo il tempo aperto e di registrazione. Verificare durante la posa che sulla superficie dell'adesivo non si sia formata una pellicola superficiale; in tal caso ripassare la spatola dentata con adesivo fresco.

### Dati Tecnici

Aspetto	Polvere
Colore	Bianco , Grigio
Granulometria	< 0,6 mm
Acqua d'impasto	27%
Tempo di lavorabilità a 20° C	> 30 min
Consumo	3-5 Kg/m <sup>2</sup> in funzione dei formati
Spessore di applicazione	2 -5 mm per mano
Temperatura di applicazione	Da +5°C a + 35° C
Tempo di lavorazione	30 min
Pedonabilità	24-36 h
Praticabile	15 gg
Adesione su calcestruzzo a 28 gg	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Reazione al fuoco	A1
Classe	UNI EN 12004 C1E

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.

## **RIMURKOLL 900**

### **Avvertenze**

Il prodotto deve essere utilizzato senza aggiunte di altri materiali. Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Non applicare su supporti a base gesso, legno o su vecchie guaine.

### **Imballo**

Sacchi da 25 kg.  
Pallet da 1600 kg.

### **Stoccaggio**

Conservare in luogo asciutto e protetto nella confezione integra, lontano da fonti di calore a temperatura compresa tra +5°C e +35°C per un periodo non superiore a 6 mesi.

### **Voce di capitolato**

I rivestimenti ceramici interni in monocottura o bicottura dovranno essere incollati con adesivo cementizio in polvere tipo RIMURKOLL 900 della Rim S.r.l., costituito di cemento, sabbie silicee e carbonatiche e additivi vari. Le superfici di posa devono essere solide, prive di polvere e sostanze oleose. Per la stesura dovrà essere utilizzata una spatola dentata adeguata al formato degli elementi da incollare. Dovranno essere rispettati i giunti elastici di frazionamento ogni mq di superficie continua.

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l'idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso improprio.